

7040 Real Red



7041 Primary



7042 Wasabi



7043 Sandy



7030 Jasper



7044 Desert Night



7005 Bright Blue



7045 Suede



7046 Cayenne



7013 Peacock



7036 Mist



7004 Blue Steel



7029 Cypress



7037 Slate



7012 Burgundy



7034 Douglas Fur




7001 Perwinkle



7033 Azure



7047 Calcine Gray



7048 Royal



7018 Navy



7020 Black



Staccato

Staccato

Staccato is:

- A 100% Nylon seating fabric with a small-scale pattern effect.
- A high performance product that is appropriate for even the more demanding end-use applications.
- A well-rounded colorline including the volume classics, as well as some vibrant accents.
- A dependable solution when stringent abrasion requirements are specified.

Staccato c'est :

- Tissu à chaise 100% Nylon rehaussé par des petits motifs.
- Un produit à haut rendement qui convient aux usages et applications les plus exigeants.
- Une gamme complète de coloris incluant les classiques les plus demandés ainsi que des teintes éclatantes.
- Une solution tout indiquée pour les spécifications les plus sévères en matière d'abrasion.

Specifications

Weave	Dobby
Contents	100% Nylon
Weight/linear yard	17 ± 1 ounces
Width	54 inches usable

Performance

Breaking strength (Grab test)	Warp: 350 lbs. min. Fill: 280 lbs. min.
ASTM D-5034	
Color fastness to light AATCC-16 (40 hours)	L5
Color fastness to crocking AATCC-8	Dry: Class 5 min. Wet: Class 5 min.

Abrasion resistance (#10 cotton duck) ASTM D-4157 Mod.	150,000 double rubs
---	----------------------------

Seam slippage ASTM D-434	Warp: 45 lbs. min. Fill: 45 lbs. min.
Bursting strength ASTM D-3787 Taber	330 cycles min.
Stain resistance, water repellency AATCC-22 (80-ISO 3)	PASSED
Soil resistance oil repellency AATCC-118 (Grade 7)	PASSED
Cleaning code	WS

Flammability

State of California Technical Bulletin 117 Section E (CS-191-53)	PASSED
UFAC	Class 1

Dye lots may vary slightly from samples shown.

Spécifications

Tissage	Dobbie
Composition	100% nylon
Poids/vg lin.	17 ± 1 onces
Largeur	54 pouces utilisables

Propriétés

Résistance à la rupture (Essai d'arrachement) ASTM D-5034	Chaîne : 350 lb min. Trame : 280 lb min.
Résistance à la lumière AATCC-16 (40 heures)	L5
Résistance au dégorgeement AATCC-8	Sec : Classe 4 min. Humide : Classe 4 min.

Résistance à l'abrasion (Toile lourde #10) ASTM D-4157 Mod.	150 000 double frottements
--	-----------------------------------

Glissement des coutures ASTM D-434	Chaîne : 45 lb min. Trame : 45 lb min.
Résistance à l'éclatement ASTM D-3787 Taber	330 cycles min.
Résistance aux tâches, imperméabilité à l'eau AATCC-22 (80-ISO 3)	CONFORME
Résistance à l'huile AATCC-118 (Classe 7)	CONFORME
Nettoyage	WS

Inflammabilité

État de la Californie Bulletin technique 117 Section E (CS-191-53)	CONFORME
UFAC	Classe 1

La teinte peut être différente des échantillons présentés.



2805 90^e Rue, Saint-Georges QC G6A 1K1 CANADA
T 418.227.9897 · F 418.227.9899
info@victorgroup.com · www.victorgroup.com

